

## Filli Boya Süper Sentetik Parlak Son Kat Boya

Filli Boya Süper Sentetik Parlak Son Kat boya modifiye alkid esaslı, yüksek dolgu, örtme gücü, parlaklık kalıcılığı elastikiyet, mekanik ve kimyasal direnç özelliklerine sahip bir boyadır.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Renk                                      | : Tüm renkler                       |
| Parlaklık                                 | : Parlak                            |
| Hacimce Katı Madde (%)                    | : 47-51 ±1                          |
| Ağırlıkça Katı Madde (%)                  | : 52-62 ±1                          |
| Teorik Kaplama Alanı (m <sup>2</sup> /kg) | : 11-12 (30 mikron kfk)             |
| Parlama Noktası (°C)                      | : <23                               |
| Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )             | : 0,95 - 1,25 ±0,02                 |
| Toz Kuruması (20 °C/saat)                 | : 2                                 |
| Dokunma Kuruması                          | : (10 saat/ 20 °C) (50 dak./ 80 °C) |
| Tam Kurlenme (20 °C/gün)                  | : 7                                 |
| Uygulama Tineri                           | : Sentetik Tiner (%10-15)           |
| Uygulama Araçları                         | : Airless, Airspray, Rulo           |

### UYGULAMA ALANLARI

Otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi ticari araçların boyanması için geliştirilmiştir.

### UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve kurlenme sırasında ortam sıcaklığı +10 °C ve +35 °C aralığında olmalıdır. Uygulama süresince hazırlanmış boyanın sıcaklığının 12 °C' nin altına düşmemesi ve ortamın bağıl nem oranının ise % 70' in üstüne çıkmaması gerekir.

Boyada yoğunlaşma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üstünde olmalıdır. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. Sadece toz, gres, yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru yüzeylere uygulanmalıdır.